



13 / 0751 / EN 13859-1

MONIER Roof Products Belgium n.v. , Lokerenveldstraat 579300 Aalst, België

DoP ref#: 540564 / 540031 / 540032 / 540311 / 540037 540038 / 540323

Monier Spirtech onderdakfolies
 Monier Unterdeck- und Unterspannbahn
 Monier Ecran de sous-toiture

Kenmerken / Wesentliche Merkmale / Caractéristiques	Prestatie / Leistung / Performance				
	Spirtech 110	Spirtech 200	Spirtech 300, 300+	Spirtech 400, 400RU	Spirtech Clima+
Brandweerstand Brandverhalten Classement au feu	E	E	E	E	E
Waterdichtheid klasse Widerstand gegen Wasserdurchgang Résistance à la pénétration d'eau	W1	W1	W1	W1	W1
Treksterkte MR/Zugfestigkeit längs/Résistance à la traction long N / 50 mm	220 ± 20	300 ± 30	450 ± 30	550 ± 30	280 ± 30
Treksterkte DR/Zugfestigkeit quer /Résistance à la traction transv N / 50 mm	170 ± 20	270 ± 30	360 ± 30	500 ± 30	230 ± 30
Nagelscheur sterkte Weiterreißwiderstand längs/quer (Nagelschaft) Résistance à la déchirure au clou long/transv	N 140 ± 30	N 180 ± 30	N 350 ± 30	N 450 ± 30	N 220 ± 30
Plooibaarheid Kaltbiegeverhalten Souplesse	°C -20	°C -20	°C -20	°C -25	°C -20
Waterdampdoorlatendheid na veroudering Widerstand gegen Wasserdurchgang nach Alterung Résistance à l'eau après vieillissement	W1	W1	W1	W1	W1